



# PEGA<sup>®</sup> MASTER

Estuco ♦ Pegantes porcelánicos ♦ Pegantes especializados  
Pegantes cerámicos ♦ Aditivos para cemento ♦ Boquillas



# BOQUILLA 5-15 MM

## 01 DESCRIPCIÓN Y USO

Es un mortero impermeable, modificado con látex, para el relleno de juntas de 5 a 15 mm, entre baldosas de cerámica, gres, mármol y piedra. Puede utilizarse en instalaciones Interiores y Exteriores.

Esta constituido por cemento, agregados finos, aditivos, polímeros (látex) y pigmentos.

El uso de aditivos especiales hidrófugos permite obtener unas juntas con las siguientes características:

- ✓ Impermeable y efecto gota.
- ✓ Alta adherencia
- ✓ Elevada dureza
- ✓ Resistente al agrietamiento.
- ✓ No se desborona

## 02 MODO DE EMPLEO

### a). Preparación del soporte.

Las juntas a llenar deben estar secas y limpias en toda su longitud y profundidad.

Emboquillar al menos 24 horas después de Instalado el revestimiento.

### b). Preparación de la mezcla.

Para juntas de 5 a 10mm. En un recipiente adecuado, coloque una parte de agua por 3 partes de **PEGAMASTER® BOQUILLA 5-15 mm**, reduzca la porción de agua en 1/4 parte y conserve las 3 partes de boquilla.

Homogenice la mezcla hasta obtener una parte manejable, sin grumos y de color uniforme.

Deje reposar por 5 minutos y mezcle nuevamente. Utilizar la mezcla dentro de los 30 minutos siguientes a la preparación.

### c). Aplicación de la mezcla

Rellene la Junta con la mezcla de **PEGAMASTER® BOQUILLA 5-15 mm**, utilizando una espátula de goma sin dejar vacíos ni desniveles.

Elimine el exceso de **PEGAMASTER® BOQUILLA 5-15 mm** de la superficie moviendo la espátula diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla este todavía fresca.

Después de 20 minutos puede limpiar los excesos de boquilla con una esponja húmeda.

Después de 24 horas puede colocar en funcionamiento la superficie emboquillada.

Después de 8 días es posible lavar con agua y jabón.

En piscinas no iniciar el llenado antes de 15 días de emboquillado.

## 03 LIMITACIONES DE USO

No utilizar **PEGAMASTER® BOQUILLA 5-15 mm** con cemento, arena, y otros productos.

No agregue mas agua de la especificada para la preparación del producto.

Puede perder resistencia, ocasionar contracciones excesivas y provocar el desprendimiento de la boquilla.

No añadir agua la mezcla que este fraguando.

No utilice agua sucia para la mezcla de **PEGAMASTER® BOQUILLA 5-15 mm**, igualmente los recipientes y herramientas utilizadas deben estar limpios.

Es importante tener en cuenta que entre mas ancha la junta mayor debe ser la consistencia de la mezcla.

## 04 PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

**PEGAMASTER® BOQUILLA 5-15 mm** se comercializa en cajas de 2 Kilos, y bolsa de 10 kg.

Los colores de línea son: BLANCO - MARFIL - GRIS - OCRE - TABACO - NEGRO - VERDE - AZUL - ROJA. Sin embargo a solicitud del cliente pueden fabricarse colores especiales.

Conservado en ambiente seco y en su empaque original el producto tiene 9 meses de vigencia.

## 05 PROPIEDADES

### Tabla de rendimiento Kg/m<sup>2</sup>

FORMATO DE	ANCHO DE LA JUNTA				
BALDOSA CM	5	8	10	12	15
10 X 10	1,44	2,3	2,88	3,46	4,32
20 X 20	0,72	1,15	1,44	1,73	2,16
30 X 30	0,43	0,69	0,86	1,04	1,3
40 X 40	0,36	0,58	0,72	0,86	1,08
45 X 45	0,32	0,52	0,65	0,78	0,97
50 X 50	0,29	0,46	0,58	0,69	0,86
60 X 60	0,24	0,38	0,48	0,57	0,71

**Nota:** Rendimiento aproximado depende de la superficie, profundidad y habilidad del Instalador.

#### Características en seco

Densidad	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Color	Variado

#### Tiempo de absorción de agua

Tiempo	Valor
Absorción de agua 30M (g)	≤ 2 g ≤
Absorción de agua 240M (g)	≤ 5 g

#### Características de aplicación

Características	Valor
Relación de agua en la mezcla	3 partes de PM Boquilla 5-15mm por una parte de agua en volumen
Duración mezcla en balde	30 minutos
Tiempo espera para acabado	25 minutos aproximadamente
Transitibilidad	24 horas
Puesta en servicio	7 días

**Nota:** Resultado en laboratorio.

En obra el resultado depende del método de aplicación y de las condiciones del sitio de la obra.

# PEGA<sup>®</sup> MASTER

Estuco ♦ Pegantes porcelánicos ♦ Pegantes especializados  
Pegantes cerámicos ♦ Aditivos para cemento ♦ Boquillas



OFICINA: Calle 11 No. 26-49 Cel 311 222 0650 - 310 255 0547 - 313 464 3407 - TEL: (038) 7 750645  
E-mail: gerencia@pegamaster.com - ventas@pegamaster.com - claudia.torres@pegamaster.com  
PLANTA: Vereda Patrocinio 60 mts Via Monjas, detrás casa del pino Cel 312 5839612  
TEL: (038) 7 734625