



PEGA[®] MASTER

Estuco ♦ Pegantes porcelánicos ♦ Pegantes especializados
Pegantes cerámicos ♦ Aditivos para cemento ♦ Boquillas



MASTER MIX

01 DESCRIPCIÓN Y USO

Aditivo en polvo que se añade al cemento para mejorar las condiciones de fraguado y la trabajabilidad del mortero en la instalación de revestimientos en pisos y paredes.

Utilizar solo para pega en INTERIORES de baldosas de cerámicas de media y alta porosidad.

Es un compuesto de aditivos orgánicos y áridos clasificados.

02 MODO DE EMPLEO

a). Preparación del soporte.

Los soportes deben estar planos, nivelados, libres de partes sueltas, grasas, aceites o pinturas. Deben ser firmes, mecánicamente resistentes, secos, tolerando una humedad máxima del 3%.

b). Preparación de la mezcla.

Mezclar un bulto de cemento de 50 kg con una bolsa de **MASTER MIX** DE 2 KG hasta que desaparezca el color rojizo. Agregue 100 Kilos de arena limpia y mezcle hasta obtener un color homogéneo.

Adicione agua hasta obtener una mezcla homogénea, libre de grumos.

Deje reposar por 10 minutos y mezcle nuevamente antes de aplicar.

c). Aplicación de la mezcla

La mezcla de **MASTER MIX** se aplica sobre el soporte utilizando una llana dentada, del tamaño del diente adecuado que permita la total humectación de la baldosa.

Aplique primero una capa fina de la

mezcla de **MASTER MIX**, usando el lado liso de la llana haciendo presión fuerte sobre la superficie.

A continuación aplique el espesor deseado de la mezcla de **MASTER MIX**, utilizando una llana con el tamaño de los dientes adecuados para el formato que está instalando.

d). Colocación de la baldosa.

Extienda la mezcla de **MASTER MIX** sobre la superficie a enchapar en áreas de aprox. 1 Mt.² peinándolo con la llana de tamaño de dientes adecuado.

Colocar la baldosa presionando, moviendo y golpeando hasta conseguir el total aplastamiento de los surcos y una correcta adherencia de toda su superficie.

En instalación de baldosas de formato 30x30 o superiores aplique la mezcla de **MASTER MIX** al reverso de la baldosa para mejorar adherencia.

El espesor total de la capa de **MASTER MIX** no debe ser superior a 5 mm.

03 EMBOQUILLADO

✓ En pared puede emboquillarse después de 6-8 horas.

✓ En piso puede emboquillarse después de 24 horas.

✓ Los pisos son transitables después de 24 horas de emboquillados y se puede poner al servicio después de 7 días.

✓ Según el ancho de la junta utilice una de nuestras referencias de boquilla:

De 1 a 3 mm boquilla Pegmaster Porcelanato, caja azul.

De 3 a 10 mm boquilla Pegamaster Fina, caja verde.

De 5 a 15 mm boquilla Pegamaster con latex, caja roja.

04 LIMITACIONES DE USO

No usar **MASTER MIX** sobre madera, yeso, plástico y superficies metálicas.

No utilice **MASTER MIX** sobre superficies sometidas a fuertes vibraciones. Use para este caso PEGAMASTER® ULTRAFLEX. No moje las baldosas antes de su instalación.

MASTER MIX no es apto para emboquillar. En este caso utilice PEGAMASTER® BOQUILLA de acuerdo con el ancho de la junta.

No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C, ni superiores a 40°C

05 PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MASTER MIX se distribuye en bolsa de 2 kg.

Conservado en ambiente seco y en su empaque original tiene un tiempo de conservación de 12 meses.

06 PROPIEDADES

Tabla de consumo

Tamaño de revestimiento en mm	Llana mm	Consumo Kg/m ²
11 x 11	4 x 4	3
20 x 20	6 x 6	4
(30 x 30) - (33 x 33)	10 x 10	5
> 40 x 40	12 x 12	>6

* El rendimiento puede variar dependiendo del estado del soporte sobre el cual se aplique, su textura, nivelación y habilidad del enchapador.

Características de aplicación

Relación de agua	30-40 lts x 150 k de mezcla
Duración pasta en horas	2 Horas
Tiempo de ajuste	10 minutos aprox.
Tiempo de emboquillar pared	12- 18 Hrs. según absorción
Tiempo de emboquillar piso	> 24 Horas
Tiempo de tránsito liviano	Mínimo 24 Horas
Puesta en servicio	> 7 Días

Nota: Resultado en laboratorio.

En obra el resultado depende del método de aplicación y de las condiciones del sitio de la obra y de la correcta preparación de la mezcla.

PEGA[®] MASTER

Estuco ♦ Pegantes porcelánicos ♦ Pegantes especializados
Pegantes cerámicos ♦ Aditivos para cemento ♦ Boquillas



OFICINA: Calle 11 No. 26-49 Cel 311 222 0650 - 310 255 0547 - 313 464 3407 - TEL: (038) 7 750645
E-mail: gerencia@pegamaster.com - ventas@pegamaster.com - claudia.torres@pegamaster.com
PLANTA: Vereda Patrocinio 60 mts Via Monjas, detrás casa del pino Cel 312 5839612
TEL: (038) 7 734625