



# PEGA<sup>®</sup> MASTER

Estuco ♦ Pegantes porcelánicos ♦ Pegantes especializados  
Pegantes cerámicos ♦ Aditivos para cemento ♦ Boquillas



# PORCELÁNICO EXTERIORES

## 01 DESCRIPCIÓN Y USO

Adhesivo cementoso de características mejoradas para la pega en interiores y exteriores de baldosas de baja porosidad, tipo porcelanato, mármol y piedra.

También puede utilizarse para la renovación de pisos sin necesidad de picar, apto para pega de baldosas de gran formato y para ser utilizado en baldosa de alto tráfico.

Es una mezcla de cemento, aditivos poliméricos tipo látex y aditivos orgánicos.

## 02 MODO DE EMPLEO

### a). Preparación del soporte.

Los soportes deben estar planos, nivelados, libres de partes sueltas, grasas, aceites o pinturas. Deben ser firmes, mecánicamente resistentes, secos, tolerando una

humedad máxima del 3%.

Cuando se enchapa sobre superficies pintadas se debe picar cada 2 cm para retirar las capas de pintura; después de picar retire completamente los residuos de polvo.

Para enchapar sobre cerámica, revise que no existan baldosas sueltas, si las hay retírelas y resane con mortero a base de cemento y arena, limpie posteriormente el piso para garantizar una superficie totalmente limpia libre de grasa, polvo y otros componentes.

### b). Preparación de la mezcla.

Utilice 6.25. lt. de agua por bolsa de 25 kg, hasta que obtenga una pasta de consistencia cremosa.

Agregue el producto al agua de forma gradual y mezcle hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.

Deje reposar la mezcla de 5 a 10 minutos y mezcle nuevamente.

La mezcla así preparada tiene una duración de 3 a 4 Horas.

### c). Aplicación de la mezcla.

**PEGAMASTER® PORCELÁNICO EXTERIORES** se aplica sobre el soporte utilizando una llana dentada, del tamaño del diente adecuado que permita la total humectación de la baldosa.

Aplique primero una capa fina de **PEGAMASTER® PORCELÁNICO EXTERIORES** usando el lado liso de la llana haciendo presión fuerte sobre la superficie.

A continuación aplique el espesor deseado de **PEGAMASTER® PORCELÁNICO EXTERIORES**, utilizando una llana con el tamaño de los dientes adecuados para el formato que está instalando.

### d). Colocación de la baldosa.

Extienda el **PEGAMASTER® PORCELÁNICO EXTERIORES** sobre la superficie a enchapar en áreas de aprox. 1 m<sup>2</sup> peinándolo con la llana de tamaño de dientes adecuado.

Colocar la baldosa presionando, moviendo y golpeando hasta conseguir el total aplastamiento de los surcos y una correcta adherencia de toda su superficie.

En instalación de baldosas de formato 30x30 o superiores aplique **PEGAMASTER®**

**PORCELÁNICO EXTERIORES** al reverso de la baldosa para mejorar adherencia.

El espesor total de la capa de **PEGAMASTER® PORCELÁNICO EXTERIORES** no debe ser superior a 5 mm.

## 03 EMBOQUILLADO

✓ En pared puede emboquillarse después de 6-8 horas.

✓ En piso puede emboquillarse después de 24 horas.

✓ Los pisos son transitables después de 24 horas de emboquillados y se puede poner al servicio después de 7 días.

✓ Según el ancho de la junta utilice una de nuestras referencias de boquilla:

De 1 a 3 mm boquilla Pegamaster Porcelanato, caja azul.

De 3 a 10 mm boquilla Pegamaster Fina, caja verde.

De 5 a 15 mm boquilla Pegamaster con latex, caja roja.

## 04 LIMITACIONES DE USO

No utilizar **PEGAMASTER® PORCELÁNICO EXTERIOR** sobre madera, yeso, plástico y superficies metálicas.

No utilice **PEGAMASTER® PORCELÁNICO EXTERIOR** sobre superficies sometidas a

fuertes vibraciones. Use para este caso PEGAMASTER® ULTRAFLEX.

No moje las baldosas antes de su instalación

No mezcle PEGAMASTER® PORCELÁNICO EXTERIOR con otros productos como cemento y arena.

**PEGAMASTER® PORCELÁNICO EXTERIORES** no es apto para emboquillar. Utilice PEGAMASTER® BOQUILLA de acuerdo con el ancho de la junta.

No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C ni superiores a 40°C.

## 05 PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PEGAMASTER® PORCELÁNICO EXTERIOR se distribuye en color Blanco y Gris en bolsa de 25 kilos.

PEGAMASTER® PORCELÁNICO EXTERIOR conservado en ambiente seco y en empaque original, tiene un tiempo de conservación de al menos 9 meses.

## 06 PROPIEDADES

Tabla de consumo		
Tamaño de revestimiento en cm	Llana	Consumo Kg/m <sup>2</sup>
30 x 30	6 x 6	6
40 x 40	6 x 6 ó 6 x 10	6
50 x 50	10 x 10	6,5
60 x 60	12 x 12	7
80 x 80	12 x 12 ó 10 x 15	10
100 x 100	15 x 15	12

\* Formatos mayores de 30 cm x 30 cm requieren doble encolado.  
\* El consumo real depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, su textura, nivelación y habilidad del instalador.

### Características de aplicación

Relación de agua	6,25 lts x Bolsa de 25 Kg
Duración pasta en horas	4 Horas
Tiempo de ajuste	20 minutos aprox.
Tiempo de emboquillar pared	4 - 8 Hrs. según absorción
Tiempo de emboquillar piso	> 24 Horas
Tiempo de tránsito liviano	Mínimo 24 Horas
Puesta en servicio	> 7 Días

### Características en seco

Densidad	1,4 g/cm <sup>3</sup>
Color	Blanco - Gris

### Características en estado endurecido

Adherencia 28 días	1 MPC
Adherencia en inmersión	>= 0,8 MPC
Tiempo abierto 20 minutos	>= 0,5 MPC

**Nota:** Resultado en laboratorio.

En obra el resultado depende del método de aplicación y de las condiciones del sitio de la obra.

# PEGA MASTER®

Estuco ♦ Pegantes porcelánicos ♦ Pegantes especializados  
Pegantes cerámicos ♦ Aditivos para cemento ♦ Boquillas

OFICINA: Calle 11 No.26-49 Cel 311 222 0650 -  
310 255 0547 - 313 464 3407  
TEL: (038) 7 750645

E-mail: gerencia@pegamaster.com  
ventas@pegamaster.com  
claudia.torres@pegamaster.com

PLANTA: Vereda Patrocinio 60 mts Via Monjas,  
detrás casa del pino Cel 312 5839612  
TEL: (038) 7 734625