



PEGA[®] MASTER

Estuco ◆ Pegantes porcelánicos ◆ Pegantes especializados
Pegantes cerámicos ◆ Aditivos para cemento ◆ Boquillas



PORCELÁNICO INTERIORES

01 DESCRIPCIÓN Y USO

Adhesivo cementoso de características mejoradas para la pega en interiores de baldosas de baja absorción, tipo porcelanato.

Es una mezcla de cemento, aditivos poliméricos tipo látex y aditivos orgánicos.

02 MODO DE EMPLEO

a). Preparación del soporte.

Los soportes deben estar planos, nivelados, libres de partes sueltas, grasas, aceites o pinturas. Deben ser firmes, mecánicamente resistentes, secos, tolerando una humedad máxima del 3%.

Cuando se enchapa sobre superficies pintadas se debe picar cada 2 cm para retirar las capas de pintura; después de

picar retire completamente los residuos de polvo.

En superficies expuestas a vientos fuertes o intensa exposición de los rayos del sol deben humedecerse con agua.

b). Preparación de la mezcla.

Utilice 6.25. lt. de agua por bolsa de 25 kg, hasta que obtenga una pasta de consistencia cremosa.

Agregue el producto al agua de forma gradual y mezcle hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.

Deje reposar la mezcla de 5 a 10 minutos y mezcle nuevamente.

La mezcla así preparada tiene una duración de 3 a 4 Horas.

c). Aplicación de la mezcla

PEGAMASTER® PORCELÁNICO INTERIORES se aplica sobre el soporte utilizando una llana dentada, del tamaño del diente adecuado que permita la total humectación de la baldosa.

Aplique primero una capa fina de **PEGAMASTER® PORCELÁNICO INTERIORES**, usando el lado liso de la llana haciendo presión fuerte sobre la superficie.

A continuación aplique el espesor deseado de **PEGAMASTER® PORCELÁNICO INTERIORES**, utilizando una llana con el tamaño de los dientes adecuados para el formato que está instalando.

d). Colocación de la baldosa.

Extienda el **PEGAMASTER® PORCELÁNICO INTERIORES** sobre la superficie a enchapar en áreas de aprox. 1 m² peinándolo con la llana de tamaño de dientes adecuado.

Colocar la baldosa presionando, moviendo y golpeando hasta conseguir el total aplastamiento de los surcos y una correcta adherencia de toda su superficie.

En instalación de baldosas de formato 30x30 o superiores aplique **PEGAMASTER® PORCELÁNICO INTERIORES** al reverso de la baldosa para mejorar adherencia.

El espesor total de la capa de **PEGAMASTER® PORCELÁNICO INTERIORES** no debe ser superior a 5 mm.

03 EMBOQUILLADO

✓ En pared puede emboquillarse después de 6-8 horas.

✓ En piso puede emboquillarse después de 24 horas.

✓ Los pisos son transitables después de 24 horas de emboquillados y se puede poner al servicio después de 7 días.

✓ Según el ancho de la junta utilice una de nuestras referencias de boquilla:

De 1 a 3 mm boquilla Pegamaster Porcelanato, caja azul.

De 3 a 10 mm boquilla Pegamaster Fina, caja verde.

De 5 a 15 mm boquilla Pegamaster con latex, caja roja.

04 LIMITACIONES DE USO

No utilizar **PEGAMASTER® PORCELÁNICO INTERIORES** sobre madera, yeso, plástico y superficies metálicas.

No utilice **PEGAMASTER® PORCELÁNICO INTERIORES** sobre superficies sometidas a fuertes vibraciones. Use para este caso **PEGAMASTER® ULTRAFLEX**.

No moje las baldosas antes de su instalación

No mezcle **PEGAMASTER® PORCELÁNICO INTERIORES** con otros productos como cemento y arena.

PEGAMASTER® PORCELÁNICO INTERIORES no es apto para emboquillar. Utilice PEGAMASTER® BOQUILLA de acuerdo con el ancho de la junta.

No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C, ni superiores a 40°C.

Para aplicaciones en Drywall, superboard y demás superficies deformables, aplicar PEGAMASTER®ULTRAFLEX.

05 PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PEGAMASTER® PORCELÁNICO INTERIORES se distribuye en color Blanco y Gris en bolsa de 25 kilos.

PEGAMASTER® PORCELÁNICO INTERIORES conservado en ambiente seco y en empaque original, tiene un tiempo de conservación de al menos 9 MESES.

06 PROPIEDADES

Tabla de consumo		
Tamaño de revestimiento en cm	Llana	Consumo Kg/m ²
30 x 30	6 x 6	6
40 x 40	6 x 6 ó 6 x 10	6
50 x 50	10 x 10	6,5
60 x 60	12 x 12	7
80 x 80	12 x 12 ó 10 x 15	10
100 x 100	15 x 15	12

* Formatos mayores de 30 cm x 30 cm requieren doble encolado.
* El consumo real depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, su textura, nivelación y habilidad del instalador.

Características de aplicación

Relación de agua	6,25 lts x Bolsa de 25 Kg
Duración pasta en horas	4 Horas
Tiempo de ajuste	20 minutos aprox.
Tiempo de emboquillar pared	4 - 8 Hrs. según absorción
Tiempo de emboquillar piso	> 24 Horas
Tiempo de tránsito liviano	Mínimo 24 Horas
Puesta en servicio	> 7 Días

Características en seco

Densidad	1,4 g/cm ³
Color	Blanco - Gris

Características en estado endurecido

Adherencia 28 días	1 MPC
Adherencia en inmersión	≥ 0,8 MPC
Tiempo abierto 20 minutos	≥ 0,5 MPC

Nota: Resultado en laboratorio.

En obra el resultado depende del método de aplicación y de las condiciones del sitio de la obra.

PEGA[®] MASTER

Estuco ♦ Pegantes porcelánicos ♦ Pegantes especializados
Pegantes cerámicos ♦ Aditivos para cemento ♦ Boquillas



OFICINA: Calle 11 No-26-49 Cel 311 222 0650 - 310 255 0547 - 313 464 3407 - TEL: (038) 7 750645
E-mail: gerencia@pegamaster.com - ventas@pegamaster.com - claudia.torres@pegamaster.com
PLANTA: Vereda Patrocinio 60 mts Via Monjas, detrás casa del pino Cel 312 5839612
TEL: (038) 7 734625