



PEGA[®] MASTER

Estuco ♦ Pegantes porcelánicos ♦ Pegantes especializados
Pegantes cerámicos ♦ Aditivos para cemento ♦ Boquillas



ULTRAFLEX

01 DESCRIPCIÓN Y USO

Adhesivo cementoso con características mejoradas en tiempo abierto, adherencia y flexibilidad.

Para uso en INTERIORES Y EXTERIORES especialmente recomendado para la instalación de FACHADAS.

También puede utilizarse sobre baldosa ya existente.

Es apto para pegar baldosas de baja porosidad, porcelanato, gres, mármol y piedra natural.

Puede aplicarse sobre superficies deformables.

Mezcla de cemento, aditivos poliméricos tipo látex y aditivos orgánicos.

02 MODO DE EMPLEO

a). Preparación del soporte.

Los soportes deben estar planos, nivelados, libres de partes sueltas, grasas, aceites o pinturas. Deben ser firmes, mecánicamente resistentes, secos, tolerando una humedad máxima del 3%.

Cuando se enchapa sobre superficies pintadas se debe picar cada 2 cm para retirar las capas de pintura; después de picar retire completamente los residuos de polvo.

Para enchapar sobre cerámica, revise que no existan baldosas sueltas, si las hay retírelas y resane con mortero a base de cemento y arena, limpie posteriormente el piso para garantizar una superficie totalmente limpia libre de grasa, polvo y otros componentes.

b). Preparación de la mezcla.

Utilice 6.25. lt. de agua por bolsa de 25 kg, hasta que obtenga una pasta de consistencia cremosa.

Agregue el producto al agua de forma gradual y mezcle hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.

Deje reposar la mezcla de 5 a 10 minutos y mezcle nuevamente.

La mezcla así preparada tiene una duración de 3 a 4 Horas.

c). Aplicación de la mezcla

PEGAMASTER® ULTRAFLEX se aplica sobre el soporte utilizando una llana dentada, del tamaño del diente adecuado que permita la total humectación de la baldosa.

Aplique primero una capa fina de **PEGAMASTER® ULTRAFLEX**, usando el lado liso de la llana haciendo presión fuerte sobre la superficie.

A continuación aplique el espesor deseado de **PEGAMASTER® ULTRAFLEX**, utilizando una llana con el tamaño de los dientes adecuados para el formato que está instalando.

d). Colocación de la baldosa.

Extienda el **PEGAMASTER® ULTRAFLEX** sobre la superficie a enchapar en áreas de aprox. 1 m² peinándolo con la llana de tamaño de dientes adecuado.

Colocar la baldosa presionando, moviendo y golpeando hasta conseguir el total aplastamiento de los surcos y una correcta adherencia de toda su superficie.

En instalación de baldosas de formato 30x30 o superiores aplique **PEGAMASTER® ULTRAFLEX** al reverso de la baldosa para mejorar adherencia.

El espesor total de la capa de **PEGAMASTER® ULTRAFLEX** no debe ser superior a 5 mm.

03 EMBOQUILLADO

✓ Usar **PEGAMASTER® BOQUILLA FINA** en juntas 3-10 mm. Caja Verde.

✓ Usar **PEGAMASTER® BOQUILLA NORMAL** en juntas 5-15 mm. Caja Verde.

✓ Usar **PEGAMASTER® BOQUILLA PORCELANATO** en juntas 1-3 mm. Caja azul.

✓ En pared puede emboquillarse después de 6 - 8 horas.

04 LIMITACIONES DE USO

No utilizar **PEGAMASTER® ULTRAFLEX** sobre madera, yeso, plástico y superficies metálicas.

No moje las baldosas antes de su instalación

No usar en obras menores a 6 meses.

No mezcle **PEGAMASTER® ULTRAFLEX** con otros productos como cemento y arena.

PEGAMASTER® ULTRAFLEX no es apto para emboquillar. Utilice **PEGAMASTER® BOQUILLA** de acuerdo con el ancho de la junta.

No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C, ni superiores a 40°C.

PEGAMASTER® ULTRAFLEX es apto para aplicaciones en Drywall, superboard y demás superficies deformables.

05 PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PEGAMASTER® ULTRAFLEX se distribuye en color Blanco y Gris en bolsa de 25 kilos.

PEGAMASTER® ULTRAFLEX conservado en ambiente seco y en empaque original, tiene un tiempo de conservación de al menos 9 MESES.

06 PROPIEDADES

Tabla de consumo		
Tamaño de revestimiento en cm	Llana	Consumo Kg/m ²
30 x 30	6 x 6	6
40 x 40	6 x 6 ó 6 x 10	6
50 x 50	10 x 10	6,5
60 x 60	12 x 12	7
80 x 80	12 x 12 ó 10 x 15	10
100 x 100	15 x 15	12

* Formatos mayores de 30 cm x 30 cm requieren doble encolado.
* El consumo real depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, su textura, nivelación y habilidad del instalador.

Características de aplicación

Relación de agua	5,88 lts x Bolsa de 25 Kg
Duración pasta en horas	Mayor a 4 Horas
Tiempo de ajuste	30 minutos aprox.
Tiempo de emboquillar pared	4 - 8 Hrs. según absorción
Tiempo de emboquillar piso	> 24 Horas
Tiempo de tránsito liviano	Mínimo 24 Horas
Puesta en servicio	> 7 Días

Características en seco

Densidad	1,4 g/cm ³
Color	Blanco - Gris

Características en estado endurecido

Adherencia 28 días	1 MPC
Adherencia en inmersión	>= 0,8 MPC
Tiempo abierto 20 minutos	>= 0,5 MPC

Nota: Resultado en laboratorio.

En obra el resultado depende del método de aplicación y de las condiciones del sitio de la obra.

PEGAMASTER®

Estuco ♦ Pegantes porcelánicos ♦ Pegantes especializados
Pegantes cerámicos ♦ Aditivos para cemento ♦ Boquillas