

	FICHA TECNICA MINERALES	FECHA	24-09-2025
		CODIGO	PRO-FT-02
		VERSION	01

1. Descripción y Uso:

PEGAMASTER® MINERAL Es un óxido de hierro sintético, de alto poder de pigmentación para colorear productos a base de cemento o para esmaltar pisos con terminados esmaltados o rústicos y elaboración de:

- boquillas
- Baldosines
- Pinturas
- Adoquines
- Estucos

2. Modo De Empleo:

a) Preparación de la Mezcla:

- Para Colorear pisos en concreto. En un recipiente adecuado, coloque una 12 libras de cemento blanco por 1 libra de Mineral PEGAMASTER®.
- Homogenice la mezcla hasta obtener color uniforme.

b) Aplicación de la Mezcla:

- cuando el piso en concreto todavía este húmedo esparza la mezcla por el lugar a colorear.
- Deje reposar la mezcla en el concreto durante 2 min
- Utilice una llana metálica para afinar la mezcla sobre el piso.
- Entre capas deje reposar la mezcla aplicada 2 min
- El numero de capas de mineral aplicadas al concreto le da una mayor tonalidad buscando el acabado deseado.
- Para mejorar fraguado remojar el piso 24 horas después de aplicación del color.

c) Consumo Aproximado:

Nota: Rendimiento aproximado son 10 mts² dependiendo de la superficie y habilidad del Instalador.

3. Limitaciones de Uso:

OFICINA: Calle 11 No. 26-49 Cel 311 222 0650 - 310 255 0547 - 313 464 3407 - TEL: (038) 7 750645 E-mail: gerencia@pegamaster.com - ventas@pegamaster.com - claudia.torres@pegamaster.com PLANTA: Vereda Patrocinio 60 mts Vía Monjas, detrás casa del pino Cel 312 5839612 TEL: (038) 7 734625



FICHA TECNICA MINERALES

FECHA	24-09-2025
CODIGO	PRO-FT-02
VERSION	01

- No agregue más cemento de lo especificado para la preparación del producto. Puede perder tonalidad después de la aplicación.

4. Presentación y Almacenamiento:

- PEGAMASTER® MINERAL se comercializa en cajas de 500 gramos.
- Los colores de línea son: NEGRO - VERDE - AMARILLO – ROJO- AZUL - BLANCO.
- Conservado en ambiente seco y en su empaque original el producto no tiene fecha de vencimiento

5. Propiedades:

Características de aplicación	
Características	Valor
Relación de cemento en la mezcla	1 libra de PEGAMASTER mineral por 12 libras de cemento blanco Cemento gris
Duración mezcla en balde	Prolongada sin humedecer
Tiempo espera para acabado	2 min entre capas después del afinado
Transitividad	24 horas
Puesta en servicio	7 días

6. Seguridad:

Usar guantes, gafas y tapabocas para polvos durante la manipulación.

Consultar la hoja de seguridad del producto para más detalles.

7. Información Adicional:

La información y recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos PEGAMASTER® MINERAL se proporcionan de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia actuales.

OFICINA: Calle 11 No. 26-49 Cel 311 222 0650 - 310 255 0547 - 313 464 3407 - TEL: (038) 7 750645 E-mail: gerencia@pegamaster.com - ventas@pegamaster.com - claudia.torres@pegamaster.com PLANTA: Vereda Patrocinio 60 mts Vía Monjas, detrás casa del pino Cel 312 5839612 TEL: (038) 7 734625

	FICHA TECNICA MINERALES	FECHA	24-09-2025
		CODIGO	PRO-FT-02
		VERSION	01

Los resultados pueden variar dependiendo del método de aplicación y las condiciones del sitio de la obra.

OFICINA: Calle 11 No. 26-49 Cel 311 222 0650 - 310 255 0547 - 313 464 3407 - TEL: (038) 7 750645 E-mail:
 gerencia@pegamaster.com - ventas@pegamaster.com - claudia.torres@pegamaster.com **PLANTA:** Vereda
 Patrocinio 60 mts Vía Monjas, detrás casa del pino Cel 312 5839612 TEL: (038) 7 734625