

	FICHA TECNICA PEGANTE PISCINA	FECHA	24-09-2025
		CODIGO	PRO-FT-05
		VERSION	01

Pegante Piscina gris y blanco

1. Descripción y Uso:

El PEGAMASTER®PISCINAS es un mortero listo para usar, diseñado como Adhesivo cementoso de características mejoradas para la pega en interiores y exteriores de baldosas de baja porosidad, tipo porcelanato, mármol y piedra, Desarrollado especialmente para ambientes húmedos como piscinas, albercas, saunas, baños, cocinas. Excelente desempeño para pegar piedra natural. También puede utilizarse para la renovación de pisos sin necesidad de picar, apto para pega de baldosas de gran formato.

2. Modo De Empleo:

a) Preparación de la superficie:

- Verifique la nivelación del muro o piso para asegurar la aplicación correcta del PEGAMASTER®PISCINAS.
- Para enchapar sobre cerámica, revise que no existan baldosas sueltas, si las hay retírelas y resane con mortero a base de cemento y arena, limpie posteriormente el piso para garantizar una superficie totalmente limpia libre de grasa, polvo y otros componentes.
- Las superficies deben ser firmes y mecánicamente resistentes.
- Cuando se enchapa sobre superficies pintadas se debe picar cada 2 cm para retirar las capas de pintura o el esmalte de la cerámica.

b) Preparación de la Mezcla:

- En un recipiente de boca ancha, coloque 5.5 lt de agua limpia, por cada bolsa de 25 kg, adicione lentamente el PEGAMASTER®PISCINAS, hasta que obtenga una pasta de consistencia cremosa.
- Deje reposar la mezcla de 5 a 10 minutos y mezcle nuevamente antes de su uso.
- La mezcla tiene una duración de 3-4 horas en balde aproximadamente, dependiendo de las condiciones ambientales.

c) Aplicación de la Mezcla:

OFICINA: Calle 11 No. 26-49 Cel 311 222 0650 - 310 255 0547 - 313 464 3407 - TEL: (038) 7 750645 E-mail: gerencia@pegamaster.com - ventas@pegamaster.com - claudia.torres@pegamaster.com **PLANTA:** Vereda Patrocinio 60 mts Vía Monjas, detrás casa del pino Cel 312 5839612 TEL: (038) 7 734625

	FICHA TECNICA PEGANTE PISCINA	FECHA	24-09-2025
		CODIGO	PRO-FT-05
		VERSION	01

- PEGAMASTER®PISCINAS, se aplica sobre el soporte utilizando una llana dentada, del tamaño del diente adecuado que permita la total humectación de la baldosa.
- Aplique primero una capa fina de PEGAMASTER®PISCINAS usando el lado liso de la llana haciendo presión fuerte sobre la superficie.
- A continuación, aplique el espesor deseado de PEGAMASTER®PISCINAS, utilizando una llana con el tamaño de los dientes adecuados para el formato que está instalando

d) Colocación de la baldosa.

- Extienda el PEGAMASTER®PISCINAS sobre la superficie a enchapar en áreas de aprox. 1 Mt.² peinándolo con la llana de tamaño de dientes adecuado.
- Colocar la baldosa presionando, moviendo y golpeando hasta conseguir el total aplastamiento de los surcos y una correcta adherencia de toda su superficie.
- En instalación de baldosas de formato 30x30 o superiores aplique PEGAMASTER®PISCINAS al reverso de la baldosa para mejorar adherencia.
- El espesor total de la capa de PEGAMASTER®PISCINAS no debe ser inferior a 5 mm.

e) Consumo Aproximado:

Tabla de consumo		
Tamaño de revestimiento en cm	Llana	Kg/m2
30 x 30	6 x 6	6
40 x 40	6 x 6 o 6 x 10	6
50 x 50	10 x 10	6,5
60 x 60	12 x 12	7
80 x 80	12 x 12 o 10 x 15	10
100 x 100	15 x 15	12
* Formatos mayores de 30 cm x 30 cm requieren doble encolado. * El consumo real depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, su textura, nivelación y habilidad del instalador.		

3. Emboquillado:

- En pared puede emboquillarse después de 6-8 horas.

OFICINA: Calle 11 No. 26-49 Cel 311 222 0650 - 310 255 0547 - 313 464 3407 - TEL: (038) 7 750645 E-mail: gerencia@pegamaster.com - ventas@pegamaster.com - claudia.torres@pegamaster.com **PLANTA:** Vereda Patrocinio 60 mts Vía Monjas, detrás casa del pino Cel 312 5839612 TEL: (038) 7 734625

	FICHA TECNICA PEGANTE PISCINA	FECHA	24-09-2025
		CODIGO	PRO-FT-05
		VERSION	01

- En piso puede emboquillarse después de 24 horas.
- Los pisos son transitables después de 24 horas de emboquillados y se puede poner al servicio después de 7 días.
- Según el ancho de la junta utilice una de nuestras referencias de boquilla:
- De 1 a 13 mm boquilla Pegamaster Universal, caja blanca.
- De 3 a 10 mm boquilla Pegamaster Fina, caja verde.
- De 5 a 15 mm boquilla Pegamaster normal, caja roja.

4. Limitaciones de Uso:

- No utilizar PEGAMASTER®PISCINAS sobre madera, yeso, plástico y superficies metálicas.
- No moje las baldosas antes de su instalación.
- No mezcle PEGAMASTER®PISCINAS con otros productos como cemento y arena.
- PEGAMASTER®PISCINAS no es apto para emboquillar. Utilice PEGAMASTER® BOQUILLA de acuerdo con el ancho de la junta.

5. Presentación y Almacenamiento:

- PEGAMASTER®PISCINAS se distribuye en color Blanco y Gris en bolsa de 25 kilos.
- Conservar en un ambiente fresco, seco y bajo techo, sobre estibas y en su empaque original bien cerrado.
- Tiene un tiempo de conservación de al menos 9 meses.
- Transportar en vehículos cerrados, protegido de la humedad y la lluvia.

6. Propiedades:

Aspecto: Mortero fino

Color: Gris y blanco

Vida en el recipiente: 3-4 horas a 20°C

Tiempo de fraguado inicial: 120 minutos

7. Seguridad:

Usar guantes, gafas y tapabocas para polvos durante la manipulación.

Consultar la hoja de seguridad del producto para más detalles.

OFICINA: Calle 11 No. 26-49 Cel 311 222 0650 - 310 255 0547 - 313 464 3407 - TEL: (038) 7 750645 E-mail: gerencia@pegamaster.com - ventas@pegamaster.com - claudia.torres@pegamaster.com PLANTA: Vereda Patrocinio 60 mts Vía Monjas, detrás casa del pino Cel 312 5839612 TEL: (038) 7 734625

	FICHA TECNICA PEGANTE PISCINA	FECHA	24-09-2025
		CODIGO	PRO-FT-05
		VERSION	01

8. Información Adicional:

La información y recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos PEGAMASTER®PISCINAS se proporcionan de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia actuales.

Los resultados pueden variar dependiendo del método de aplicación y las condiciones del sitio de la obra.

Nota: Resultado en laboratorio, en obra el resultado depende del método de aplicación y de las condiciones del sitio de la obra.

OFICINA: Calle 11 No. 26-49 Cel 311 222 0650 - 310 255 0547 - 313 464 3407 - TEL: (038) 7 750645 E-mail: gerencia@pegamaster.com - ventas@pegamaster.com - claudia.torres@pegamaster.com **PLANTA:** Vereda Patrocinio 60 mts Vía Monjas, detrás casa del pino Cel 312 5839612 TEL: (038) 7 734625